

# JOE Bambus-Terrassen-Öl



## Für Außen

- lösemittelfrei
- mit UV-Schutz
- spezielle Rezeptur

**Geeignet für:** Schutz und Pflege von Terrassendielen speziell aus Bambus sowie Wegbegrenzungen, Zäune und Sichtschutz ohne Erdkontakt aus Bambus. Die Öl-Emulsion ergibt eine wasserabweisende, wetter- und UV-beständige Oberfläche, die einen guten Schutz gegen Vergrauen bietet. Der Anstrich enthält einen Wirkstoff der die Beschichtung vor Schimmel-, Algen und Pilzbefall schützt.

## Anwendung/Verarbeitung:

- Nur geeignet für biozid-vorbehandelten Bambus.
- Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie frei von Schimmel- und Stockflecken und trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %. Endhärte wird erst nach 10 Tagen erreicht. Während dieser Zeit schonend behandeln. Die Trocknung erfolgt durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation) mit produkttypischem Geruch, daher während der Trocknungszeit auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.
- Trockenzeit mind. 8 – 12 Std. (witterungsabhängig) und in dieser Zeit Feuchtigkeitsbelastungen vermeiden.
- Bambus-Terrassen-Öl sollte bei späteren Nacharbeiten immer mit dem gleichen Produkt überstrichen werden.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
- Bitte konstruktiven Holzschutz unbedingt beachten.
- Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.
- Öl dünn und gleichmäßig auftragen – Schichtbildung vermeiden.

Bambus-Terrassen-Öl immer zweimal auf das trockene Holz mit weichem Pinsel sparsam in Faserrichtung auftragen (Pfützenbildung vermeiden), bzw. fluten oder tauchen. Überschüssiges Material abtragen. Bambus-Terrassen-Öl ist milchig trocken aber im angegebenen Farbton auf. Die Intensität des Farbtons wird durch die Untergrundbeschaffenheit beeinflusst. Zwischen erstem und zweitem Anstrich nicht mehr als 24 Std. verstreichen lassen. Der Anstrich ist regelmäßig zu prüfen und bei Bedarf zu erneuern.

**Pflege:** Nachpflege mit Bambus-Terrassen-Öl bei Bedarf, (Rissbildung oder Abwitterung), mindestens jedoch 1 x jährlich.

**Verbrauch:** Ca. 80 ml/m<sup>2</sup>, d. h. 1 Liter Bambus-Terrassen-Öl reicht für ca. 12 m<sup>2</sup> pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches

**Reinigung:** Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife

---

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

**KLÖPFERHOLZ GmbH & Co. KG**  
Schleißheimer Straße 104 • 85748 Garching  
Telefon +49 89 329 510 • Telefax  
Internet: <http://www.kloepfer.de>



# JOE Bambus-Terrassen-Öl





**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei

**Inhaltsstoffe:** Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Wasser, Emulgatoren, bleifreie Trockenstoffe, Eisenoxidpigmente, 0,4 g / 100 g 3-Jod-2-propinyl-butylcarbamate, Topfkonservierung (MIT/BIT; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker + 49 (0)8465173825).

**Wichtige Hinweise:** H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargen-nummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Größere Produktreste in der Originalverpackung der Abfallentsorgung zuführen. ASN-Nr.: 080111. EU-Grenzwert für das Produkt (A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 21 g/l VOC.

**Gebindegrößen:** 0,75 Liter, 2,5 Liter und größere Menge.

**Farbtöne:**



---

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

**KLÖPFERHOLZ GmbH & Co. KG**  
Schleißheimer Straße 104 • 85748 Garching  
Telefon +49 89 329 510 • Telefax  
Internet: <http://www.kloepfer.de>

