**Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.**

GEV EMICODE®

## Lizenzerteilung zur Führung des EMICODE

| | |
|---|---|
| Lizenzierungs-Nummer: | 1369/01.02.99 |
| Für den Artikel | STAUF VDP-130 |
| der Firma | STAUF Klebstoffwerk GmbH |
| wird auf Antrag vom | 16.09.2014 |

unter Bezugnahme auf die Einstufung gemäß den nach § 10 der GEV-Zeichensatzung festgelegten Richtlinien

namens der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. für den oben genannten Artikel nach § 5 Abs. 4 der GEV-Zeichensatzung die Lizenz zur Führung des GEV-Zeichens

GEV-EMICODE® EC 1 PLUS sehr emissionsarm

erteilt. Damit erfüllt dieser Artikel die rückseitig aufgeführten Kriterien.
Die Firma ist ordentliches Mitglied der GEV.

GEV-Mitgliedsnummer OM 016

**17.09.2014**
gültig bis 17.09.2019

Der Geschäftsführer
Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe,
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.
Völklinger Straße 4 · D-40219 Düsseldorf

**Hinweise zu den Voraussetzungen über die Vergabe der Lizenz für den EMICODE**

Das gemäß vorseitiger Lizenz eingestufte Produkt hat nach der Satzung und den Richtlinien des Technischen Beirats der GEV u.a. den folgenden Kriterien zu genügen:

- Das Produkt entspricht allen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere denen des Chemikalienrechtes und seiner Verordnungen.
- Das Produkt ist nach der Definition der TRGS 610 lösemittelfrei, sofern es sich nicht um einen Parkettlack handelt. Soweit es einer Produktgruppe nach GISCODE zuzuordnen ist, wird diese angegeben.
- Für das Produkt wird ein Sicherheitsdatenblatt nach lokalem Recht in der jeweils aktuellen Fassung erstellt.
- Krebserregende, erbgutverändernde oder fruchtschädigende Stoffe der Klassen 1 und 2 werden dem Produkt bei der Herstellung nicht zugesetzt.
- Die Prüfung des Produktes erfolgt nach der definierten „GEV-Prüfmethode“. Die VOC-Bestimmung wird dabei in einer Prüfkammer nach dem Tenax-Thermodesorptions-Verfahren mit nachgeschalteter GC/MS-Analyse durchgeführt.
- Die Einstufung in EMICODE-Klassen erfolgt entsprechend den nachstehenden Bezeichnungen und TVOC/TSVOC-Konzentrationsbereichen. Zur Produktkennzeichnung ist die zutreffende EMICODE-Klasse zu verwenden:

| GEV MATRIX Produkte | EMICODE | | |
|---|---|---|---|
| | EC 1 PLUS | EC 1 | EC 2 |
| | TVOC/TSVOC$_{28d}$ in µg/m³ | | |
| **1. Flüssige Produkte** | Nach 3 Tagen ≤ 750 TVOC; nach 28 Tagen ≤ 60 TVOC / ≤ 40 TSVOC | Nach 3 Tagen ≤ 1000 TVOC; nach 28 Tagen < 100 TVOC / ≤ 50 TSVOC | Nach 3 Tagen ≤ 3000 TVOC; nach 28 Tagen ≤ 300 TVOC / ≤ 100 TSVOC |
| 1.1 Vorstriche / Grundierungen | | | |
| 1.2 Gebrauchsfertige dünnflüssige Fixierungen und Klebstoffe | | | |
| 1.3 Dicht- oder Sperrgrundierungen | | | |
| 1.4 Flüssige Abdichtungen, pastöse Flächendichtstoffe | | | |
| **2. Mineralische Produkte** | | | |
| 2.1 Zement- und Calciumsulfatspachtelmassen | | | |
| 2.2 Zementäre / mineralische Fliesenklebstoffe und Fugenmörtel | | | |
| 2.3 Dichtschlämmen | | | |
| 2.4 Estriche und Estrichbindemittel | | | |
| **3. Pastöse Produkte und solche mit hohem organischem Bindemittelanteil** | | | |
| 3.1 Pastöse Bodenbelag-, Parkett- und Fliesenklebstoffe, sonstige Klebstoffe | | | |
| 3.2 Pastöse Fixierungen | | | |
| 3.3 Spachtelmassen auf Dispersions- oder Reaktionsharzbasis | | | |
| 3.4 Pulverförmige Klebstoffe mit überwiegend organischem Bindemittel | | | |
| **4. Gebrauchsfertige Produkte, die keiner chemischen Reaktion oder physikalischen Trocknung bedürfen** | | | |
| 4.1 Unterlagen | | | |
| 4.2 Dämmunterlagen | | | |
| 4.3 Haftklebstoffbeschichtete Unterlagen, Klebebänder | | | |
| 4.4 Verlegeplatten, Entkopplungs-/ Dämmplatten, Wandplatten | | | |
| **5. Dicht- und Dämmstoffe, Dichtungsbänder** | | | |
| 5.1 Fugendichtstoffe auf Dispersions- oder Reaktionsharzbasis, Rissvergussmassen | | | |
| 5.2 Fugendämmstoffe, Montage- und Dämmschäume | | | |
| 5.3 Komprimierte Dichtungsbänder, Fugendichtungsbänder | | | |
| 5.4 Abdichtungsfolien, -bänder und -manschetten zur kleinflächigen Anwendung | | | |
| 5.5. Abdichtungsfolien zur großflächigen Anwendung | | | |
| **6. Oberflächenbehandlungsmittel für Parkett** | | | |
| 6.1 Wässrige Parkettlacke | ≤ 100 Σ TVVOC, TVOC, TSVOC davon max. 40 SVOC | ≤ 150 Σ TVVOC, TVOC, TSVOC davon max. 50 SVOC | ≤ 400 Σ TVVOC, TVOC, TSVOC davon max. 100 SVOC |
| 6.2 Wasserbasierte Fugenkitte für Parkett | Nach 3 Tagen ≤ 750 TVOC; nach 28 Tagen ≤ 60 TVOC / ≤ 40 TSVOC | Nach 3 Tagen ≤ 1000 TVOC; nach 28 Tagen < 100 TVOC / ≤ 50 TSVOC | Nach 3 Tagen ≤ 3000 TVOC; nach 28 Tagen ≤ 300 TVOC / ≤ 100 TSVOC |

Stand: 03.04.2014